0/0,7 S&L Lehmedelputz und Strukturputz

Allgemeines: S&L Lehmedelputz ist ein trockener, naturbelassener Lehmfinishputz zum Verputzen verschiedener Untergründe.

Abbau/Herstellung Niederösterreich, Sand & Lehm Werk Winzing

Anwendung: Den Untergrund gleichmäßig vornässen, um die Verarbeitungszeit bei saugenden Untergründen zu verlängern. Fertige Oberfläche verdichten oder abschwammen (siehe Verarbeitungsrichtlinien - je nach gewünschter Farbwirkung oder Struktur).
Farbige Lehm- Edelputze bestehen aus natürlichen Rohstoffen die Farbtonabweichungen aufweisen können. Auf zusammenhängenden Flächen sollte nur Material einer Charge verwendet werden – ggf. Chargen untereinander mischen. Der endgültige Farbton ist erst nach der völligen Durchtrocknung des Putzes und dem Herausarbeiten der Effekte sichtbar. Durch Lichteinflüsse und unterschiedliche Bearbeitungstechniken kann die Farbwirkung stark variieren. Lösliche Inhaltsstoffe nicht gesperrter Untergründe können durchschlagen.

Zusammensetzung: Lehm, farbige Tonerde, Quarzsande (je nach Farbe diverse Erdpigmente)
Körnung 0 mm bis max. 1mm

Farben: Thassos weiß, Dunkelgelb, Abendrot, Terracotta, Ocker, Kastanie hell, Kastanie dunkel, Natur, Olivgrün, Blau, Schwarz, Stroh-Antik

Verarbeitung/Verbrauch: Per Hand mit Quirl gut aufrühren (7-8 Minuten) und mit einer Kelle oder mit Feinputzspritzgeräten auftragen - nicht als Füllmaterial verwenden.
ca. 3,5 kg/2 mm Putzstärke/ m²
Verarbeitungstemperatur mind. 5° C

Auftragsstärke: pro Schichtstärke max. 3 mm

Trockenzeiten: Je nach Witterung können die Trocknungszeiten unterschiedlich sein. Bei zu hoher Luftfeuchtigkeit und Temperaturen unter + 5 °Celsius sollte beheizt und entfeuchtet werden (eventuell Entfeuchtungsgerät)
Regelmäßig lüften!

Gebinde: Sack 25 kg

Lagerung: trocken - unbegrenzt lagerfähig

Entsorgung: Biomüll